



TRATTAMENTO CONSOLIDANTE E IDROREPELENTE SU UN PALAZZO STORICO



CORTE INTERNA

Pulitura delle facciate mediante acqua nebulizzata addizionata a germicida ad ampio spettro (benzalconio cloruro al 1%) .

Consolidamento della stessa mediante SILICATO DI ETILE PHASE e successivo trattamento idrofugo con idrorepellente Hydrophase plus.



PAVIMENTAZIONE CORTE INTERNA

Disinfezione mediante benzalconio cloruro al 2% , successivo consolidamento con SILICATO DI ETILE, eventuale ricostruzione delle parti mancanti con sistema epossidico sirioepos 131, trattamento idrofugo finale con HYDROPHASE PLUS.



FACCIATA INTERNA LATO GIARDINO

Spazzolatura e pulitura delle parti incoerenti dei bassorilievi e delle cornici delle finestre, consolidamento con SILICATO DI ETILE PHASE e trattamento finale con HYDROPHASE PLUS.



GIARDINO

Pulitura e disinfezione degli elementi architettonici della fontana, eventuale consolidamento con silicato di etile, trattamento idrofugo con gomma fluorurata FLUOROPHASE 3, eventuale passivazione dei ferri affioranti e su indicazione della committenza ricostruzione della parti mancanti. Stesso discorso per le panchine in pietra arenaria.